

# Grundolja V

## Produktbeskrivning

REFLEKT Priming Oil till utsatta trärena ytor ute innan målning med REFLEKT Wood Primer. Förhindrar fuktupptagning i träet och ger ett optimalt fäste för nästa färgskikt. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.



## Användning

Används till grundning av utsatta trärena ytor ute innan målning med REFLEKT Wood Primer.

Trärent virke behandlas enligt trestegsmetoden:

REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta bort smuts med målartvätt.

Kontrollera att träet är torrt före målning.

Mätta utsatt och sugande trä med REFLEKT Priming Oil.

Var särskilt noggrann på ändträ, skarvar och vid spikhuvuden.

Stryk ut nästa skikt med REFLEKT Wood Primer och därefter REFLEKT Premium Facade Paint/Window Paint Allround 2 ggr för långvarigt skydd.

Måla med pensel.

Täck mark och andra delar av huset med täckplast.

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

## Tips

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.01
Torrhalt: Vikt %	22
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	7
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

augusti 2022

### Ersätter TDS version

december 2021