

# Primer Tak & Vegg

## Produktbeskrivelse

REFLEKT Grunnmaling er en fyldig maling for best mulig resultat med vegg- eller takmaling på absorberende underlag. Gir en helt mettet, meget jevn flate, når den er ferdig malt.



## Anvendelse

Brukes til grunnmaling av glassfilt, glasfibervev og fiberfilt, gips, betong og sparklede flater i tørre lokaler med.

Fungerer også som grunnmaling før tapetsering.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Tidligere malte vegger vaskes med REFLEKT malervask.

Hvis veggene må sparkles, kan du bruke REFLEKT lettsparkel.

Hvis det er risiko for gjennomslag fra nikotin eller fukt, må overflaten behandles med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og toppstrøkmaling.

Veggkledning som skal behandles, skal være korrekt oppsatt og sitte helt fast.

Begynn malingen med å bruke pensel i alle kanter og hjørner, og gå deretter over hele veggene med rulle.

Arbeid systematisk med begrenset overflate, ca. 1 meter av gangen.

Husk å lufte ut når du har malt.

## Tips

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	2;Matt
Densitet (kg/l)	1.46
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	37
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

september 2021

### Erstatter TDS Versjon

januar 2020