

Premium Fasademaling

Produktbeskrivelse

REFLEKT Premium Facade Paint er en moderne diffusjonsåpen hybridmaling basert på akrylat/alkydemulsjon som beholder farge og glans i lang tid. Dette gir en svært elastisk, robust og værbestandig overflate som gir optimal beskyttelse og forlenger treets holdbarhet. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.



Merking



Name: White



Name: Cottage Red



Name: Granite Grey



Name: Storm Grey



Name: Architect White



Name: Black



Anvendelse

Brukes til trefasader, vindskier, takoverbygg, stakittgjerder m.m.

Kan males på overflater som tidligere er malt med lasurmaling, oljemaling eller akrylatmaling, men ikke slam- eller linoljemaling.

Trerent virke behandles i henhold til tretrinnsmetoden:

REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Skrap bort løstsittende maling, og vask bort smuss med grovrent.

Kontroller at treet er tørt før maling.

Dekk mal med REFLEKT Premium Facade Paint minst to ganger for langvarig beskyttelse.

Mal med pensel.

Gjerne i kombinasjon med forlengelsesskaff for flater som er vanskelig å nå.

Ikke glem å dekke til bakken og andre deler av huset med dekkeplast.

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørring.

Tips

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	30;Halvmatt
Tørstoff vekt (%)	56
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

august 2022

Erstatter TDS Versjon

mai 2022