

Rusta Oljefärg Tradition

Produktbeskrivning:

Oljefärg för staket, dörrar, utemöbler, fasad mm. En klassisk naftaburen kombination av alkyd och kokt linolja som ger gott skydd och god inträngning. Målas på nytt eller tidigare målat trä med oljefärg eller oljelasyr.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	34%
Vikttorrhalt	47%
Densitet	1,095 Kg/L
Glans	Halvblank
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/alifatnafta
Materialåtgång	5–8 m ² /L sågat virke, 10–15 m ² /L hyvlat virke
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel
Dammtorr	8 h
Övermålningsbar	24 h
Genomtorr	48-72 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Kat. A/e): 400 g/l

Rusta Oljefärg Tradition

Bruksanvisning:

Förarbete

Underlaget som skall målas ska vara rent, torr och fast. Skrapa bort lös färg från tidigare målade ytor. Tvätta tidigare målade ytor med Fasad- och mögeltvätt och skölj väl. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med decinficerande medel. Olja in ändträ och virkesskarvar med Grundolja. Grunda sedan omålat trä med Utegrund.

Applicering

Applicera färgen med tät pensel och arbeta in färgen väl i underlaget. Måla hellre flera tunna skikt med någon dags mellanrum än ett tjockt skikt. Lämpligt målningsväder är viktigt för ett bra resultat. Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder och undvik att måla på varma eller solbelysta ytor.

Fukt och dagg efter målning kan ge matta och flammiga ytor, så kallade daggmatteringar.