Produkteigenschaften

Deckfarbe mit ausgezeichneter Deckkraft. Schön und gleichmäßig deckend ohne störende Lichtrefl exionen auch bei sehr schrägem Lichteinfall. Einfach in der Verarbeitung und sehr geruchsarm, das macht das Streichen in Räumen auch für den Laien zum Vergnügen. Das Produkt trägt das nordische Umweltzeichen und erfüllt somit die höchsten Umwelt- und Qualitätsanforderungen bezüglich Inhaltsstoffe und funktion.

Produktverwendung

Anstrich von Decken im Innenbereich; geeignet für die meisten gebräuchlichen Untergründe wie Beton, Gips und Putz.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.

Anwendung

Zuvor gestrichene Oberflächen mit Reflekt Untergrundreiniger für Innenräume reinigen.
Risse und kleinere Löcher ggf. mit Reflekt Leichtspachtel verspachteln.
Saugfähiger und poröser Untergrund muss grundiert werden.
Oberflächen, die möglicherweise von z. B. Nikotin oder Feuchtigkeit durchdrungen werden können, mit Reflekt 2-in-1 Isoliergrundierung und Deckfarbe grundieren.
Vor der Anwendung umrühren.
Mit Pinsel, Rolle oder Spritze in 1 oder 2 Durchgängen auftragen.
Für das beste Ergebnis flüssig auftragen und falls möglich entlang einer Fensterwand beginnen.
Auf dieselbe Weise ins Rauminnere fortsetzen.
Den letzten Strich immer in Richtung Weg von der Lichtquelle.
Farbwanne immer gut gefüllt halten.
Denken Sie daran, zu lüften, nachdem Sie gemalt haben.

Usefull Information

Wenn Sie die Anstricharbeiten unterbrechen, kann das Werkzeug in vorteilhafter Weise in einem luftdichten Beutel aufbewahrt werden, um zu vermeiden Austrocknen.

Umweltinformationen

Entfernen Sie Farbe von den Werkzeugen und reinigen Sie sie mit Wasser. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen. Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Schutzausrüstung: Spritzlackieren: Maleroverall, Vollmaske mit Kombinationsfilter. Streichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

Technische Daten

Glanz	2;Matt
Dichte (kg/l)	1.43
Feststoffgewicht %	56
Feststoffvolumen %	36
Ergiebigkeit (m²/ltr.)	8
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen der Ausrüstung:	Min. +10°C
Feuchtigkeit	Max. Feuchtigkeit 80 % RH.
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	2
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	4
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Waschbeständigkeit gemäß EN-13300/ISO-11998	Class 2
Verdünnung	Wasser, normalerweise nicht verdünnt
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser und Seife

Aktuelle TDS-Version

September 2021

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2020