

Tuotteen ominaisuudet

Reflekt Pohjamaali on erittäin täyttökykyinen maali, jolla saadaan parhaat tulokset seinä- ja kattomaalien alla imevillä pinnoilla. Antaa päällemaalattuna täyskyläisen, erittäin tasaisen pinnan.



Tuotteen käyttö

Käytetään kuivissa tiloissa pohjamaalaukseen lasihuopa-, lasikuitu- ja kuitukangaspinnoilla, kipsi-, betoni-, tasoitettujen tai rapattujen maalauksessa. Sopii myös pohjamaalaukseen ennen tapetointia.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan REFLEKTmaalinpesuaineella.

Jos seinä täytyy tasoittaa, käytä REFLEKT kevyttasoitetta.

Jos on esimerkiksi nikotiinista tai kosteudesta johtuva läpitukeutumisen vaara, pinta täytyy käsitellä REFLEKT 2-in-1-Eristyspohjalla & -Pintamaalilla.

Käsiteltävän seinän verhouksen on oltava oikein asennettu ja kunnolla kiinni.

Aloita maalaaminen maalaamalla kaikki reunat ja nurkat siveltimellä ja maalaa sen jälkeen koko seinä telalla.

Työskentele järjestelmällisesti noin metrin suuruisella rajoitetulla alueella kerrallaan.

Huolehdi maalauksen jälkeen ilmanvaihdosta.

Usefull Information

Jos keskeytät maalaus työ, työkalu voidaan edullisesti varastoida ilmatiiviissä pussiin välttää kuivu.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Suojavarusteet: Maalattaessa: Silmäsuojaimet, käsineet. Hionta: Hengityssuojain.

Tekniset tiedot

Produkttyype	Pohjustusmaali
Kiilto	2;Matte
Tiheys (kg/l)	1.46
Kiintoaineen paino-%	56
Kiintoaineen tilavuus-%	37
Levitysnopeus (m ² /ltr.)	6
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettäessä ja kuivuessa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	1
Käsittelykertojen välinen aika	4
Täysin kovettunut	28
Laimennus	Ei normaalisti saa laimentaa
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

syyskuu 2021

Korvaa TDS-version

tammikuu 2020