

Tuotteen ominaisuudet

REFLEKT Adhesive For Tissue Extra, polymeerivahvistainen kangasliima, joka pitää erityisen hyvin. Se on kehitetty varta vasten remonttitapetteja, kuten tasoitustapetteja ja lasikuitua varten.



Tuotteen käyttö

Käytettäväksi sisätiloissa kuivissa tiloissa kevyen seinäpäällysteen ripustamiseen, esim. lasihuopa, kuituhuopa, rakennehuopa ja lasihuopa.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Maalatut pinnat puhdistetaan Reflektmaalinpesuaineella.

Erittäin imukykyisille pinnoille (esim. lastulevyt, betoni/rappaus, tasoitetut pinnat, Genvägen-tyyppiset remonttitapetit) edellytetään esiliimausta.

Toisin sanoen levitä telalla liimakerros liimattavalle pinnalle ja anna kuivua noin vuorokauden ajan.

Tuotetta on laimennettava vedellä 50 %.

Tuuleta kunnolla, jotta kosteutta ei jää pidentämään kuivumisaikaa.

Anna kuluu 24 tuntia ennen maalausta/tapetointia tai ennen kuin pinta on täysin kuiva.

Se pienentää päällysteen irtoamisriskiä tulevaisuudessa.

Levitä liima mahdollisimman tasaisesti suoraan seinään kiinnittämisen yhteydessä.

Muista levittää oikea määrä liimaa, katso tuotekohtaiset ohjeet.

Älä levitä liian suurelle alalle kerralla, enintään 1-2 vuodon leveydeltä.

Aseta vuota reuna reunaa vasten ja purista ilma pois samalla tavalla kuin edellä.

Tee tapetille viimeistelyleikkaus katonrajaa ja lattianrajaa vasten tapettiveitsellä.

Vaihda veitsen terä usein, jotta saat aina terävän leikkauksen.

Pese liisterijäämät heti pois tapetin etupuolelta käyttämällä maalarinsientä ja puhdasta haaleaa vettä. Käytä vettä runsaasti.

Älä hankaa, ettei tapetin pinta ja ulkonäkö vaurioidu.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätyttömässä paikassa.

Tekniset tiedot

Tiheys (kg/l)	1.04
Kiintoaineen paino-%	20
Kiintoaineen tilavuus-%	16
Levitysnopeus (m ² /ltr.)	4
Vähimm. työskentely lämpöt. levitettäessä ja kuivuesssa/kovettuessa:	Min. +10°C
Ilman suhteellinen kosteus	Ilmankosteus enint. 80 % RH.
Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 %	1
Laimennus	Tuotetta on laimennettava vedellä 50 %.
Työvälineiden yms. puhdistus	Vedellä ja saippualla

Nykyinen TDS-versio

joulukuu 2021

Korvaa TDS-version

lokakuu 2021