

# Takmaling PRO reflexfri

## Produktbeskrivelse

Takmaling med svært god dekkevne. Gir et vakkert, helmatt og helt enhetlig tak uten skjolder og reflekser, også i sterkt lys. Lettmalt og drypper minimalt, noe som gjør malingen av rommet til en fornøyelse selv for den uerfarne maleren. Produktet er miljømerket med Svanen, hvilket innebærer at det oppfyller høyt miljø- og kvalitetskrav både for innhold og funksjon.



## Anvendelse

Brukes innendørs for maling av tak og passer på de fleste vanlige underlag, så som betong, gips og puss.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Tidligere malte overflater vaskes med Malervask.

Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt Lettsparkel.

Smittende og/eller sugende underlag grunnes med forankringsgrunn.

Flater med risiko for gjennomslag fra f.eks. nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 Isolergrunn og Dekkmaling.

Røres før bruk.

Påføres 1-2 ggr. med pensel, rulle Grov eller sprøyte.

For best mulig resultat påfør rikelig og begynn malingen langs med en evt. vindusvegg.

Mal på samme måte videre innover i rommet.

Sluttstrøk påføres alltid i retning fra lyskilden.

Sørg for at rullekaret alltid er velfyllt.

Husk å lufte ut når du har malt.

## Tips

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørring.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

**Beskyttelsesutstyr:** Sprøyting: Overtrektdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

## Tekniske data

Glans	2;Matt
Densitet (kg/l)	1.43
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	36
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

september 2021

### Erstatter TDS Versjon

januar 2020