

# REFLEKT Takfärg

## Produktbeskrivning

REFLEKT Takfärg är en högkvalitativ färg för målning av tak. Lättmålad och stänker minimalt. Ger en helmatt yta och passar på de flesta underlag. Miljömärket Svanen står förutom för höga nordiska miljökrav på innehållet, även att färgen täcker underlaget mycket bra.



## Märkningar



Name: White



## Användning

Används inomhus för målning av tak och passar på de flesta vanliga underlag, såsom betong, gips och puts.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt.

Ev. sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Lättspackel.

Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande.

Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg.

Omröres före användning.

Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle Grov eller spruta.

För bästa resultat, applicera flödigt och påbörja målningen längs med en ev. fönstervägg.

Måla på samma sätt vidare inåt i rummet.

Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan.

Se till att rollerträget alltid är välfyllt.

Tänk på att ventileras när du har målat.

## Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

# Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Sprutning: Överdragsdräkt, hjälm med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

## Tekniska data

Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1.46
Torrhalt: Vikt %	52
Torrhalt: Vol %	30
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdat vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 4
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

september 2021

### Ersätter TDS version

januari 2020